



Производитель АО «Мягкая кровля»
 +7(846)21-21-335
 www.mkrovlya.ru
 www.армокров.рф

Технический лист

АРМОКРОВ - СТАНДАРТ ТКП-4,0

ТУ 23.99.12-024-00287823-2014, ГОСТ 32805-2014

Профессиональный рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал.

Состав: Армокров — Стандарт получают путем двустороннего нанесения на прочную основу битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, минерального наполнителя и полимера. В качестве защитного слоя используют крупнозернистую посыпку-сланец и полимерную пленку с нижней стороны полотна. Посыпка защищает от перегрева, мороза, ультрафиолетовых лучей и механических повреждений.



Основные характеристики:

| Наименование показателей | ТКП-4,0 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Масса 1м ² (± 0,25), кг | 4,0 |
| Основа | стеклоткань |
| Покрытие верхнее/нижнее | сланец/пленка с логотипом |
| Теплостойкость °С, не менее | 85 |
| Температура гибкости на брусе R=25мм, °С, не выше | -15 |
| Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее | 900/900 |
| Площадь (±0,1),м ² | 10 |
| Ширина (±1%),мм | 1000 |
| | |

Область применения: Армокров- Стандарт ТКП-4,0 предназначен для устройства верхнего слоя кровельного ковра зданий, сооружений и гидроизоляции строительных конструкций с приклейкой путем оплавления битумного вяжущего с нижней стороны горячим воздухом или пламенем газоздушных горелок.

Хранение: Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд, расстояние от отопительных приборов не менее 1 м.

Транспортировка: в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов.