



**САМАРСКИЙ
АРМОКРОВ**

Производитель АО «Мягкая кровля»

+7(846)21-21-335

www.mkrovlya.ru

**Технический лист
Пергамин кровельный П-350**

ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350 — беспокровный рулонный материал, получаемый пропиткой кровельного картона марки 350 нефтяными битумами.

ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350 изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 2697-83, по утвержденному технологическому регламенту.

ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350 является подкладочным материалом, который предназначен для нижних слоев кровельного ковра и пароизоляции.

Выпускается в рулонах:

- Ширина полотна в рулоне - (1000 ± 5) мм;
- Общая площадь рулона - $(20,0\pm0,5)$ м²;
- Справочная масса рулона - 15 кг;
- Рулон упакован полосой бумаги шириной (500-700) мм.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ПЕРГАМИН П-350 — водонепроницаемый. При испытании при давлении не менее 0,001 МПа (0,01 кгс/см²) в течение не менее 10 мин. на поверхности образца не появляются признаки проникания воды.

ПЕРГАМИН П-350 — гибкий. При испытании на брусе с закруглением радиусом $(25\pm0,2)$ мм при температуре (5 ± 1) °C- не появляется трещины на лицевой поверхности.

Водопоглощение пергамина П-350 при испытании в течение $(24,0 \pm 0,1)$ ч. не более 20% по массе.

Разрывное усилие при растяжении не менее — 265 Н (27 кгс).

Срок хранения пергамина — 6 месяцев со дня изготовления.

Производитель: АО «Мягкая кровля»:

443017, г. Самара, ул. Белгородская, 1

Тел.:/Факс: (846) 2121338, (846) 2121335

E – mail: sale@mkrovlya.ru Сайт: www.mkrovlya.ru