



Производитель АО «Мягкая кровля»
+7(846)21-21-335
www.mkrovlya.ru
www.армокров.рф
Технический лист

от 26.11.2024 года

**Самарская мастика битумно-резиновая
холодная МБР-Х-65**

Самарский мастика МБР-Х-65 представляет собой готовый к применению продукт, состоящий из битума с технологическими добавками, минерального наполнителя и органического растворителя.

Область применения:

- для устройства и ремонта кровли,
- для гидроизоляции строительных конструкций,

Работа с битумной мастикой допускается при температуре от -5 до +30 °С. При отрицательных температурах продукт следует выдержать в помещении не менее 12 часов при температуре от +10 °С. Перед применением мастику необходимо тщательно перемешать. При необходимости развести растворителем (керосин, уайт-спирит), запрещается разбавлять бензином и дизельным топливом. Мастику наносят на сухую, очищенную поверхность с помощью кистей, валика или шпателя. Каждый слой наносится после высыхания до «отлипа». Толщина слоя не более 1 мм. Окончательная сушка – не менее 24 часа. При низких температурах время высыхания увеличивается. Расход мастики для гидроизоляции в зависимости от поверхности – 0,8-1,2 кг/м², при наклейке кровельных материалов – 1,3-1,4 кг/м².

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Значение
Внешний вид	Однородная вязко-жидкая масса черного цвета
Водонепроницаемость в течение 24 ч, % по массе, не более	2
Прочность сцепления с основанием, МПа (кг/см ²), не менее (бетон/металл)	Бетон/металл 0,1 (1,0)/0,1(1,0)
Прочность сцепления с основанием, МПа (кг/см ²), не менее рулонный материал — бетон	0,1
рулонный материал — металл	0,1
Условная прочность, МПа, не менее	1
Температура размягчения, °С, не ниже	65
Условная вязкость, с, не ниже	10
Гибкость на брусе	-5°С при R=5мм

Хранение: хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -20°С до +30°С. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

Упаковка: металлическое ведро 16кг / 8кг