



Производитель АО «Мягкая кровля»
+7(846)21-21-335
www.mkrovlya.ru
sale@mkrovlya.ru
Технический лист

от 25.11.2022 года

Самарский рубероид РКП-350

ГОСТ 10923-93

Рубероид кровельный РКП-350 получен путем пропитки кровельного картона марки 350 нефтяным битумом с последующим нанесением на обе стороны полотна покровного нефтяного битума и тальковой посыпки.

Область применения: для устройства верхних слоев кровельного ковра с защитным слоем, для нижних слоев кровельного ковра и для гидроизоляции строительных конструкций.

Хранение: рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд, расстояние от отопительных приборов не менее 1 м. Гарантийный срок хранения 12 мес. со дня изготовления.



Основные характеристики

Наименование показателей	РКП-350
Длина рулона, ±0,5, м	15
Ширина полотна в рулоне, ±5, мм	1000
Основа	картон
Верхнее покрытие	Талькомагнезит
Нижнее покрытие	Талькомагнезит
Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа в течение 72 ч	нет признаков проникания воды
Гибкость на брусе при R=25 мм при t=5±1 С	не появляются трещины на лицевой поверхности
Теплостойкость	в пределах 80°С
Количество рулонов на поддоне	30 шт

Транспортировка: в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов.