

## АРМОКРОВ – БАЗИС ХПП-1,9

-  Биостойкий материал
-  Срок службы не менее 7 лет
-  Легкоплавляемая полимерная пленка с логотипом с наплавленной стороны



### ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

Рулонный кровельный наплаваемый материал на окисленном битуме.

Армокров-БАЗИС ХПП-1,9 предназначен для устройства нижнего слоя кровельного ковра зданий и гидроизоляции строительных конструкций с приклейкой путем оплавления битумного вяжущего с нижней стороны горячим воздухом или пламенем газовоздушных горелок.

Производственные работы с материалом проводить при температуре окружающей среды не ниже +5 °С

### СОСТАВ:

Армокров - БАЗИС получают путем двустороннего нанесения на прочную основу битумного вяжущего, состоящего из битума и минерального наполнителя.

В качестве защитного слоя используют полимерную пленку с верхней и нижней стороны полотна.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Масса 1м <sup>2</sup> (± 0,25)	1.9 кг
Основа	стеклохолст
Покрытие верхнее / нижнее	пленка / пленка с логотипом
Теплостойкость	не менее 80°С
Температура гибкости на брусе R=25мм	не выше 0°С
Разрывная сила в продольном / поперечном направлении	не менее 450 / 300Н
Площадь (±0,1)	9м <sup>2</sup>
Ширина (±1%)	1000 мм

### ХРАНЕНИЕ:

Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд, расстояние от отопительных приборов не менее 1 м.

**ТУ 23.99.12-024-00287823-2014**

### ТРАНСПОРТИРОВКА:

В крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов.

**ГОСТ 32805-2014 с изм. №1 ГОСТ32547-97**