

УТВЕРЖДАЮ  
ДИРЕКТОР НИИСФ РААСН

И. Л. Шубин  
« 11 » апреля 2019 г.



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам акустических испытаний материала рулонного звуко- гидроизоляционного прокладочного «ТихоRoom»

Лабораторией акустики залов НИИ строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук были проведены акустические испытания материала рулонного звуко-гидроизоляционного прокладочного «ТихоRoom», выпускаемого по ТУ 23.99.12-026-00287823-2019 ЗАО «МЯГКАЯ КРОВЛЯ» по показателю - индекс снижения приведенного уровня ударного шума в конструкциях плавающих полов под нагрузкой  $100 \text{ кг/м}^2$

Для измерений индекса снижения приведенного уровня ударного шума был представлен образец материала рулонного звуко-гидроизоляционного прокладочного «ТихоRoom».

Исследования звукоизоляционных характеристик материала «ТихоRoom» в конструкциях плавающих полов были выполнены в соответствии с ГОСТ 27296-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций».

Реверберационные камеры НИИСФ для измерения звукоизоляции перекрытий и сборных полов представляют между собой пару смежных по вертикали помещений, полностью изолированных друг от друга и от ограждающих конструкций здания акустического корпуса (по принципу «коробка в коробке»). Камера низкого уровня объемом  $107 \text{ м}^3$  установлена на отдельном фундаменте и резиновых амортизаторах.

Размеры проема между камерами –  $5,4 \times 2,9 \text{ м}$ . В проеме установлена стандартная железобетонная плита перекрытия толщиной  $140 \text{ мм}$ . Измерительный тракт состоял из источника ударного шума (стандартная ударная машина фирмы «Брюль и Кьер») и приемного устройства (конденсаторный микрофон, анализатор и регистратор уровней звукового давления той же фирмы «Брюль и Кьер»).

Значения величин снижения приведенного уровня ударного шума определялись экспериментально и представляли собой разность уровней ударного шума, возникающего под перекрытием при работе стандартной ударной машины, устанавливаемой вначале непосредственно на плите перекрытия, а затем на исследуемом фрагменте сборного пола.

Сборный пол состоял из слоя материала рулонного звуко-гидроизоляционного прокладочного «ТихоRoom» площадью  $1 \text{ м}^2$ , уложенного на перекрытие, и нагруженного цементно-песчаной стяжкой также площадью  $1 \text{ м}^2$  весом  $100 \text{ кг/м}^2$ .

Частотные характеристики приведенных уровней ударного шума под перекрытием без пола и под перекрытием с фрагментом плавающего пола представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Частота в 1/3<br>октавных полос,<br>Гц                         | Приведённый уровень ударного шума, дБ |                                                        |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                | Ж.Б.плита 140 мм                      | Материал<br>«ТихоRoom»+стяжка 100<br>кг/м <sup>2</sup> |
| 100                                                            | 66,0                                  | 61,0                                                   |
| 125                                                            | 63,7                                  | 62,0                                                   |
| 160                                                            | 65,3                                  | 62,2                                                   |
| 200                                                            | 67,0                                  | 61,0                                                   |
| 250                                                            | 67,5                                  | 61,5                                                   |
| 315                                                            | 68,0                                  | 61,0                                                   |
| 400                                                            | 68,0                                  | 55,0                                                   |
| 500                                                            | 71,0                                  | 53,0                                                   |
| 630                                                            | 72,3                                  | 48,7                                                   |
| 800                                                            | 73,3                                  | 44,3                                                   |
| 1000                                                           | 74,3                                  | 43,5                                                   |
| 1250                                                           | 74,0                                  | 43,5                                                   |
| 1600                                                           | 74,0                                  | 39,7                                                   |
| 2000                                                           | 73,3                                  | 35,5                                                   |
| 2500                                                           | 73,0                                  | 28,0                                                   |
| 3150                                                           | 71,5                                  | 22,0                                                   |
| Индекс снижения<br>приведенного<br>уровня ударного<br>шума, дБ | 78                                    | 22                                                     |

Расчеты индекса снижения приведенного уровня ударного шума проводились по ГОСТ – 27296-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций. П. 7.3. Проведение измерений улучшения изоляции ударного шума перекрытием с покрытиями полов».

Рассчитанный индекс снижения приведенного уровня ударного шума по результатам измерений конструкций сборных плавающих полов с применением материала «ТихоRoom» составил 22 дБ при нагрузке на упругий слой 100 кг/м<sup>2</sup>.

Индекс снижения приведенного уровня ударного шума частично зависит от толщины несущей плиты перекрытия. В соответствии с требованиями ИСО-717 все значения индексов должны быть приведены к эталонной несущей части перекрытия, индекс изоляции ударного шума которой составляет 78 дБ.

В соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 «Защита от шума» индекс снижения приведенного уровня ударного шума для всех видов зданий должен составлять не выше 60 дБ.

#### Выводы

Испытанные конструкции сборных «плавающих» полов с применением материала «ТихоRoom» в качестве упругого слоя обеспечивают очень высокую изоляцию от ударного шума в 56 дБ для всех типов зданий и могут быть рекомендованы к внедрению в строительстве.

Вед. научный сотрудник  
НИИСФ РААСН, к.т.н.



В.А.Градов